

The background of the page is a blue-tinted architectural wireframe of a multi-story building facade. The lines are thin and white, creating a grid-like structure that represents the building's geometry, including windows, balconies, and structural elements. The perspective is from a low angle, looking up at the building.

# OSTALO

- 9.1** Sanacijske malte za armirano betonske konstrukcije (stavbe, mostovi, tuneli ...) 225
- 9.2** Barva za steklo 225



### 9.1 SANACIJSKE MALTE ZA ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE (stavbe, mostovi, tuneli ...)

NIVO KVALITETE	KORAK 1	KORAK 2	KORAK 3
PREMIUM	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EXPERTAN RM 01 * povezovalni in antikorozijski premaz</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EXPERTAN RM 02 * strukturna reparaturna malta</li></ul>	 <ul style="list-style-type: none"><li>• EXPERTAN RM 03 * fina zaključna malta</li></ul>

### 9.2 BARVA ZA STEKLO

NIVO KVALITETE
PREMIUM
 <ul style="list-style-type: none"><li>• GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 800 DTG</li></ul>

## 9.1 Sanacijske malte za armirano betonske konstrukcije (stavbe, mostovi, tuneli ...)

## Korak 1

## EXPERTAN RM 01 \*

Povezovalni in antikorozijski premaz



- antikorozijska malta in vezni sloj za sanacijo betona
- primerna kot vezni sloj med betonom in maltami
- za zaščito armaturnega železa pri sanaciji betona
- odličen oprijem na beton in železo

## NAVODILA ZA UPORABO

ZA:	enokomponentna polimer cementna suha maltna mešanica za protikorozijsko zaščito in izboljšanje oprijema.
PORABA:	pred premaz: 1,5–2,0 kg/m <sup>2</sup> za debelino nanosa 1 mm zaščita armature: 4,0 kg/m <sup>2</sup> za debelino nanosa 2 mm
NANAŠANJE:	strojno, ročno
DEBELINA NANOSA:	predpremaz: min 1 mm zaščita armature: min 2 mm
MED SLOJNO SUŠENJE:	cca. 5 ur pri standardnih pogojih uporabe
TEHNIKA NANAŠANJA:	mokro na mokro
ČAS UPORABE:	60 min
PAKIRANJE:	25 kg

## Korak 2

## EXPERTAN RM 02 \*

Strukturna reparaturna malta



- enokomponentna, z vlakni ojačana polimer cementna suha maltna mešanica za strukturno sanacijo in popravilo betona
- odličen oprijem in visoka mehanska trdnost
- primeren za ohranitev in obnovitev pasivacije armaturnega železa

## NAVODILA ZA UPORABO

ZA:	sanacijska dela – popravila odlomljenega in poškodovanega betona na zgradbah, mostovih. Za strukturno ojačitev – povečanje nosilnosti betonskih konstrukcij.
PORABA:	cca. 18 kg/m <sup>2</sup> za debelino sloja 1 cm
NANAŠANJE:	strojno, ročno
DEBELINA NANOSA:	minimalna – 6 mm maksimalna – 50 mm
TEHNIKA NANAŠANJA:	mokro na mokro
ČAS UPORABE:	40 min
PAKIRANJE:	25 kg

## Korak 3

## EXPERTAN RM 03 \*

Fina zaključna malta



- enokomponentna malta za zapolnjevanje razpok in glajenje
- visoka sulfatna odpornost in nizka prepustnost kloridov
- primeren za ohranitev in obnovitev pasivacije armaturnega železa

## NAVODILA ZA UPORABO

ZA:	enokomponentna polimer cementna suha maltna mešanica za zapolnjevanje razpok. Za sanacijska dela ter za popravilo manjših poškodb (pore in agregatna gnezda betona).
PORABA:	cca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> za debelino sloja 1 mm
NANAŠANJE:	strojno, ročno
DEBELINA NANOSA:	minimalna – 1 mm maksimalna – 5 mm
TEHNIKA NANAŠANJA:	mokro na mokro
ČAS UPORABE:	50 min
PAKIRANJE:	25 kg

## 9.2 Barva za steklo

## GRAVIHEL PUR SINGLE COAT 800 DTG

2K PUR premaz za direkten nanos na steklo



- dobra mehanska, kemična, temperaturna in vremenska odpornost
- velika izbira UNI, metalik in perl nians ter posebnih efektov
- nanaša se direktno na steklo brez osnovnega premaza

## NAVODILA ZA UPORABO

ZA:	neposreden nanos na steklo. Namenjen je najrazličnejšim aplikacijam, pri katerih želimo barvati zadnjo stran steklenih površin: steklene površine za kuhinjo in kopalnico, steklo in predelne stene.
PORABA:	0,20 – 0,25 l/m <sup>2</sup>
NANAŠANJE:	strojno, ročno
REDČENJE:	25% redčenje z GRAVIHEL THINNER ESS, v primeru aplikacije z čopičem redčenje ni potrebno
PAKIRANJE:	5 l (komp. A) - poljubno izbrano nianso namešamo s pomočjo predpolnjenega binderja (3,7 l) in GRAVIHEL past
BARVNI TONI:	GRAVIHEL barvna orodja (NCS, RAL CLASSIC, RAL DESIGN, MOBIFleet, METALLIC, COLOUR GUIDE 2020 ...)